Hole No.	Footage	L.	Au	Ag	Cu	Zn	Pb
17	64-69 69-72	5.0 3.0	0.10 0.02	2.00 1.60	2.00 2.40	7.80 3.00	
16	77-80 80-85 85-86	3.0 5.0 1.0	0.02 0.12 0.14	4.00 3.80 13.00	1.00 2.40 3.90	15.30 0.50 1.90	
SC. 20	100-104 104-109 109-112	4.0 5.0 3.0	0.40 0.53 0.38	3.90 9.70 2.90	3.20 5.90 2.80	14.30 12.80 19.50	
SC. 21	39-44	5.0	0.34	4.80	1.60	14.20	
40	32-34.5 40-45 48.5-54 54-58 58-60	2.5 5.0 5.5 4.0 2.0	0.01 0.03 0.03 0.26 0.02	1.76 2.80 2.80 11.40 2.08	2.40 1.30 1.90 1.70 1.40	4.30 6.70 11.80 8.90 6.44	0.43 0.37 0.37 3.34 0.20
41	30-31.0 31.1-36.4	1.0 5.3	0.02 0.10	3.28 6.50	0.70 1.90	21.80 12.00	1.35 0.27
42	80.2-85.1	4.9	0.26	3.75	0.80	18.70	4.32
45	52.1-54.8 57.8-60.8	2.7 3.0	0.28 0.24	4.50 3.75	0.70 1.10	13.40 12.70	1.94 1.08
55	105-106 140.5-146	1.0 5.5	0.28 0.28	2.68 5.40	1.35 4.25	15.20 9.20	1.40 0.75
60	93.5-99.4 115.5-118.0	5.9 2.5	0.18 0.08	2.88 2.02	1.60 1.45	16.50 13.50	1.18 1.29
71	96.5-99.5	3.0	0.08	2.30	2.10	13.00	.52
73	99.5-105.1 105.1-109.0 109.0-114.1	5.6 3.9 5.1	0.06 0.02 0.06	4.35 2.05 4.35	2.20 .50 1.35	16.20 4.80 12.00	0.97 tr. 0.97
74	102.5-108.5	6.0	0.07	2.80	0.90	13.90	1.72
76	134.7-138.8	4.1	0.03	3.40	1.00	6.10	1.10
77	129.5-134.0	4.5	0.06	1.70	1.60	5.90	0.32
78	128.0-131.5	3.5	0.02	0.55	0.80	2.70	0.10

Sample No.	W.	Au	Ag	Cu	Zn	Pb
1	5.0	.12	2.00	2.10	12.50	
2	15.4	.24	4.55	1.00	3.50	0.10
3	3.5	.01	2.95	1.30	9.70	0.44
4	2.5	.14	4.35	2.10	10.60	0.11
5	5.6	.10	11.40	1.00	6.70	0.32
6	5.1	2.20	17.80	3.00	4.80	1.10
7	2.3	0.08	2.20	1.10	9.30	.54
8	2.4	0.10	4.30	1.45	6.80	1.35
9	4.9	0.06	5.20	2.00	8.50	1.60
10	3.2	.44	4.60	3.50	20.40	0.97
11	1.9	.24	4.15	6.50	5.30	0.38
12	5.2	.02	1.35	0.98	9.60	0.43
13	5.0	.10	4.30	0.80	18.90	1.40
14	5.1	.26	2.65	3.80	12.00	Tr
15	3.2	.20	4.30	2.40	16.90	0.87
16	3.6	.14	2.35	1.25	0.70	1.15
17	3.3	.06	1.95	1.25	3.40	0.10


Block No. 1
3760 Tons
Au. .29, Ag. 4.6(oz) Cu 2.8% Zn. 8.7% Pb. .57%
214 Stope
214 Dr.
218 Raise
Block 2
700 Tons.
Au. .09(oz) Ag. 2.5(oz) Cu. 1.1% Zn. 12.2% Pb. .10%
100' LEVEL TYEE
Stope Raise
Block No. 3
500 Tons.
Au. .24(oz) Ag. 3.9(oz) Cu. 3.03% Zn. 12.38% Pb. .81%
425 LEVEL Richard III
265 LEVEL
①
484' Level
Block No. 4
800 Tons
Au. .41(oz) Ag. (3.5oz.) Cu. 3.43% Zn. 14.40%
SC. 20
SC. 21

Longitudinal Section



Section A-A


A
A
265' LEVEL
100' Level Tyee
B
B
484 Level Richard III
SC. 20
SC. 21

Plan



Section B-B

VANCOUVER ISLAND BASE METALS LTD.
DUNCAN, B.C.

Scale 1" = 20'

Sept. 1949

Rec'd by JSS
Nov 1949